



广东梅州磁性材料有限公司

Guangdong Meizhou magnetic materials Co., Ltd.

Tel: +86-0753-2233758, 2233419

Fax: +86-0753-2233224, 6127801

橡胶磁体

主要技术指标 Main Technical Data

类别 Item	牌号 Type	主要磁特性 MAGNETIC Characteristic				密度 (g/cm ³)	肖氏温 度 SHORE Hardness	使用温度 Operating Temperature °C	材料 Composition	生产方 式 Made of product ion
		剩磁 Br (mT)	矫顽力 H _{cb} (kA/m)	内禀矫 顽力 H _{cj} (kA/m)	最大磁 能 积 (BH) _{MAX} (KJ/m ³)					
同性 橡胶 磁	YNT-4	135-155	85-105	175-210	3.2-5.0	3.6- 3.7	30-45	-40-80	Ba0.6Fe ₂ O ₃ Sr0.6Fe ₂ O ₃	挤出 Extrudi ng 压延法 Rolling
	YNT-S 5	165-180	95-105	135-160	4.5-5.8	3.6- 3.7	30-45	-40-80	MIX CPE	
	YNT-B 5	170-185	98-110	160-190	4.6-6.0	3.6- 3.7	30-45	-40-80		
	YNT-6 .5	185-200	90-110	125-150	6.0-7.0	3.6- 3.7	30-45	-40-80		
异性 橡胶 磁	YNT-1 0	220-240	145-16 5	200-235	9.0-10. 5	3.6- 3.7	30-45	-40-80	Sr0.6Fe ₂ O ₃ MIX CPE/NBR	压延法 Rolling
	YNT-1 1	230-250	145-16 5	190-225	9.0-11. 0	3.6- 3.7	30-45	-40-80		
	YNT-1 3	250-270	175-19 0	200-230	11.5-14 .5	3.6- 3.7	30-45	-40-80		