



广东梅州磁性材料有限公司
Guangdong Meizhou magnetic materials Co., Ltd.

Tel: +86-0753-2233758, 2233419

Fax: +86-0753-2233224, 6127801

注塑磁同异性粒料

主要技术指标 Main Technical Data

牌号 Type	主要磁特性 MAGNETIC Characteristic				熔融指数 (g/10min)	密度 (g/cm ³)	用途 useage
	剩磁 Br (mT)	矫顽力 H _{CB} (kA/m)	内禀矫顽力 H _{CJ} (kA/m)	最大磁能积 (BH) _{MAX} (KJ/m ³)			
MYN-13	240-255	>180	>200	11-12.5	60-80	3.5-3.6	直流无刷 电机转 子、磁辊、 磁环
MYN-14	260-270	>180	>200	13.5-14.4	100-140	3.5-3.6	
MYN-15	270-280	>180	>200	14.5-15.4		3.6-3.7	
MYN-16	280-290	>180	>200	15.5-16.5		3.7-3.8	